

BOLETIM TÉCNICO

Alessi Acrílico Pisos Premium Semibrilho



Indicação de uso

ALESSI ACRÍLICO PISOS PREMIUM foi especialmente desenvolvido para quem busca uma tinta com super resistência à abrasão e ao tráfego de pessoas. Sua formulação de altíssima qualidade, oferece grande resistência aos rigores do sol e da chuva, além de alto rendimento, excelente aderência e cobertura. É a tinta ideal para aplicação sobre superfícies externas e internas de pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico. Possui fácil aplicação e rápida secagem, além de excelente aderência aos mais diferentes tipos de superfícies.

Acabamento Semibrilho: embeleza e protege o substrato aplicado. Seu acabamento semibrilho com partículas antiderrapantes garante a segurança e a facilidade na limpeza.

Principals atributos	्मा Alta Aderência - Maior Fixação	Super Resistência - Maior Durabilidade	
	Ótima Cobertura + Rendimento	** Rendimento	
	Exterior e Interior.	Acabamento Semibrilho.	
Informações Técnicas	Classificação: norma NBR 15.079 e norma NBR 1	R 11.702 da ABNT tipo 4.5.14. Categoria: premium.	
	Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos, ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água.		
	Cores disponíveis: conforme catálogo de cores.		
	Peso específico: 1,10-1,25 g/cm³		Sólidos por peso: 35-45%
	Sólidos por volume: 30-35%		VOC: <25 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento Acabado considerando 3 demãos

> 181 · 134m² 3,6L: 26,6m²

Aplicação

Rolo de lã. pincel, trincha ou pistola.

Demãos

Aplicar 2 a 3 demãos dependendo do estado da superfície.

Diluição com água potável

De 10 a 20% entre demãos. Em áreas não seladas diluir 30% na primeira demão.

Secagem*

Entre demãos: 4 horas. Tráfego de pessoas: 48 horas. Tráfego de veículos: 72 horas.

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

> (Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

> CIMENTO NÃO QUEIMADO, CONCRETO E FIBROCIMENTO NOVOS: aguardar secagem e cura completa por 30 dias (no mínimo). SUPERFÍCIES COM FUNGOS OU BOLOR: lavar com uma mistura com água sanitária em partes iguais. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Preparação da Superfície

CIMENTO FRACO E DESAGREGADO: obrigatoriamente raspar e/ou lixar a superfície e trate com ALESSI FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES

CIMENTO QUEIMADO: preparar solução de ácido muriático sendo: 2 partes de água e 1 parte de ácido muriático. Aplicar sobre a superfície e deixar agir por 30 minutos. Em seguida enxaguar com água limpa. Se necessário, repita a operação. Aguarde secagem completa antes de iniciar a pintura.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.

Dica Alessi

Advertência

no uso e

manuseio

- -Para maior resistência e aumento da aderência, recomenda-se a aplicação de ALESSI FUNDO PREPARADOR considere as orientações indicadas na embalagem, antes da aplicação do Alessi Piso Premium nos acabamentos fosco suave e semibrilho.
- -Não aplique Alessi Pisos Premium sobre substratos esmaltados, vitrificados e sem porosidade, tais como concreto ou cimento usinado.