



Indicação de uso

TEXTURA DESENHO EMBORRACHADA: indicado para aplicação sob alvenaria. O produto contém em sua formulação componentes elastoméricos, que previne e elimina fissuras (<0,3mm) e microfissuras (<0,05mm), proporcionando proteção e durabilidade do substrato aplicado, deixando paredes e ambientes novos e bonitos por muito mais tempo.

Principais atributos

- Efeitos Decorativos - Paredes Perfeitas
- Hidrorrepelente - Paredes Protegidas
- Fácil Aplicação - Agilidade no Trabalho
- Exterior e Interior
- Acabamento fosco.

Informações Técnicas

Classificação: norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.2.	Categoria: premium.
Composição: polímero elastomérico, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água.	
Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores	
Peso específico: 1,65-1,70 g/cm ³	Sólidos por peso: 65-70 %
Sólidos por volume: 45-50 %	VOC: <10 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento	Aplicação	Demãos	Diluição com água potável	Secagem*
1,5 a 2Kg/m ²	Desempenadeira de aço ou rolo para textura.	1 demão	Pronta para uso, se necessário diluir no máximo 5%.	Ao toque: 6 horas. Final: até 30 dias.

O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Recomendações de uso

Aplicação Textura Desenho Emborrachada: Espalhar o produto em aproximadamente 2m² da superfície com auxílio do rolo para texturas. Em seguida repassar o rolo na vertical mantendo sempre o mesmo sentido. Repetir o processo até fechamento total da área. Efeitos diversos de desenho, podem ser obtidos, com uso de acessórios e variações de diluição.

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Reboco novo – Aguardar cura total no prazo mínimo de 30 dias - pH máximo 10,0. Remova partes soltas. Se for necessário, aplique Alessi Selador Acrílico. Repinturas: Lave para remover os contaminantes, enxague com água e aguarde a secagem. Áreas com brilho, lixe até que a eliminação do brilho, remova o pó de lixamento. Remova tinta solta. Remova todo o mofo lavando e limpando com uma solução 1: 1 de água sanitária e água limpa. Lave a superfície com água limpa e deixe secar por 24 horas.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais susceptíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia. Empilhamento: estático: 2+2 / transporte: 1+2.