



Indicação de uso

ALESSI TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA PREMIUM: É indicada para uso em superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente e pinturas sobre PVA e acrílico. A textura Acrílica Rústica possui característica hidrorrepelente, com grande resistência à alcalinidade e abrasão.

A Textura Rústica está disponível em cores de catálogo e especiais sob consulta, podendo apresentar pequenas variações de tonalidade entre lotes pelas características do produto. Recomendamos para aplicações de grandes áreas, utilizar produtos do mesmo lote. Caso disponha de mais de um lote, fazer a mistura dos lotes, para evitar diferenças de tonalidade.

Os produtos podem ser diluídos até 5 % com água, para melhor adaptação do aplicador e do substrato aplicado.

Principais atributos

- ◆ Efeitos Decorativos - Paredes Perfeitas
- ◆ Hidrorrepelente - Paredes Protegidas
- ✓ Fácil Aplicação - Agilidade no Trabalho
- 🏠 Exterior e Interior
- ☀️ Acabamento fosco.

Informações Técnicas

Classificação: norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.6.3.	Categoria: premium.
Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água.	
Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores	
Peso específico: 1,75-1,80 g/cm ³	Sólidos por peso: 70-80 %
Sólidos por volume: 55-65 %	VOC: <10 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento	Aplicação	Demãos	Diluição com água potável	Secagem*
3 a 4Kg/m ²	Desempenadeira de aço e rolo para textura.	1 demão	Pronta para uso, se necessário diluir no máximo 5%.	Ao toque: 6 horas. Final: até 30 dias.

O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Recomendações de uso

Aplicação Textura Rústica: Preparar a superfície conforme tabela, e aplicar previamente o primer para texturas na cor do acabamento. Após cura do primer, espalhar a textura Rústica em aproximadamente 2m² da superfície com auxílio de uma desempenadeira de aço. Remova o excesso de produto até atingir a altura do maior grão. Para obter o resultado final, passe sobre a textura rústica uma desempenadeira de acrílico, no sentido que desejar o desenho, repetindo o movimento até alcançar o resultado estético final. Repetir o processo até fechamento total da área.

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Reboco novo – Aguardar cura total no prazo mínimo de 30 dias - pH máximo 10,0. Remova partes soltas. Se for necessário, aplique Alessi Selador Acrílico. Repinturas: Lave para remover os contaminantes, enxague com água e aguarde a secagem. Áreas com brilho, lixe até que a eliminação do brilho, remova o pó de lixamento. Remova tinta solta. Remova todo o mofo lavando e limpando com uma solução 1: 1 de água sanitária e água limpa. Lave a superfície com água limpa e deixe secar por 24 horas.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais susceptíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia. Empilhamento: estático: 2+2 / transporte: 1+2.