



Indicação de uso

ALESSI VERNIZ MARÍTIMO: o ALESSI Verniz Marítimo Premium foi especialmente desenvolvido para quem busca proteção e beleza natural para madeiras. Sua formulação de alta tecnologia tem acabamento incolor e transparente, formando uma barreira contra as ações do tempo, mantendo a beleza natural dos veios da madeira por muito mais tempo sem descascar, protegendo e embelezando as madeiras de sua casa. É indicado para os mais variados tipos de madeira em exteriores e interiores como janelas, portas, esquadrias, forros, cercas, pergolados, etc. Proporciona um bellissimo acabamento, deixando os ambientes mais protegidos e bonitos. É fácil de aplicar e tem boa aderência e resistência.

Principais atributos

- Realça a Madeira - Veios Naturais
- Película Protetora - Proteção UV
- Limpeza Fácil - Mais Praticidade
- Acabamento brilhante.
- Exterior e interior.

Informações Técnicas

Classificação: NBR 15.494 e NBR 11.702 da ABNT tipo 4.3.1.7 **Categoria:** premium.

Composição: resina alquídica, hidrocarbonetos alifáticos, secantes isentos de metais pesados e aditivos.

Cores disponíveis: conforme catálogo de cores.

Peso específico: 0,85-0,95 g/cm³ **Sólidos por peso:** 45-55 %

Sólidos por volume: 40-50% **VOC:** <500 g/litros

Informações de Aplicação

Rendimento	Aplicação	Demãos	Diluição com Aguarrás Alessi	Secagem*
Acabado considerando 3 demãos. 3,6L até 36,7m ² acabado. 0,9L até 9,2m ² acabado.	Rolo de espuma, pincel de cerdas macias ou pistola.	2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	10 a 20%	Ao toque: 4 a 6 horas. Entre demãos: 12 horas. Completa: 24 horas.

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. *Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- **PARTES SOLTAS OU MAL ADERIDAS:** Eliminar as partes com problema, raspando ou escovando a superfície.
- **PARTES MOFADAS:** Lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1 (1 parte de água, para 1 parte de água sanitária), enxaguar e secar a superfície com pano, aguardar secagem total.
- **MADEIRA NOVA:** Lixar a superfície para eliminação de farpas. Após lixar, eliminar todo o pó.
- **MADEIRA JÁ ENVERNIZADA:** Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe e remova todo o pó.
- **PARTES SOLTAS OU SEM ADERÊNCIA:** Raspe com espátula e lixe até total remoção das partes soltas ou sem aderência. Após lixar, eliminar todo o pó.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem.
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto com nossa linha de produtos.